


# Photoflex Stat



antistatic  
sleeve



hardness  
range 60-85



HD print level



more  
productivity



PTB Norm  
compliant

Sleeve mit leitender Glasfaserbasis, mit einem antistatischen Spezialpolymer beschichtet, beständig gegen Ethylacetat, Alkohol und MEK. Die Oberfläche wird mit perfektem Finish für den anschließenden Einsatz als Vollflächensleeve, Lackiersleeve oder Gravursleeve geliefert.

## Struktur

Leitfähige GFK-Hülse mit Beschichtung aus speziellem Photoflex STAT-Elastomer.

# Spezifikation

|                                                           |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>                                              | Schwarz                                                                                                                            |
| <b>Länge Min/Max - Toleranz</b><br><b>UNI:ISO 2768T1m</b> | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                                              |
| <b>Dicke</b>                                              | 5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"                                                                                                     |
| <b>Oberflächenhärte - Toleranz +/-3 Shore A</b>           | 60 - 85 Shore A                                                                                                                    |
| <b>Elektrischer Widerstand</b>                            | <1 MOhm                                                                                                                            |
| <b>Druckluft für Sleeve-Montage</b>                       | 6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]                  |
| <b>Betriebstemperatur</b>                                 | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                       |
| <b>Lochzunge</b>                                          | Lochzunge gefrast                                                                                                                  |
| <b>Bearbeitungstoleranz</b>                               | Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.03 mm] wenn gemessen auf einem Luftzylinder mit T.I.R. <= 0.005 [mm] |
| <b>Reinigung und Lagerung</b>                             | Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern                                            |

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**