
Esa Rubber H - Formula 1



E.S.A. System

hardness range 65-90

max load 20 [kg/cm]

max temp 150°C

Speedwell System

Elastómero ideado para el revestimiento de rodillos de presión para la impresión ESA con necesidad de carga de impresión más elevada y en presencia de tintas base solvente y hasta el 20% de Tolueno. La goma se diferencia por una mayor resistencia a la abrasión. Limpieza con mezcla 75% de alcohol etílico y 25% de acetato de etilo.

Todos los compuestos especiales de Rossini están disponibles tanto para configuraciones de camisas Speedwell como para rodillos engomados.

estructura

Rodillo engomado con alma de acero o camisa Speedwell con base cónica de fibra de vidrio conductiva. Revestimiento con Esa Rubber H rectificado a medida.

especificaciones

Color	Negro
Rodillo engomado - Diámetro Mín/Máx	35 - 550 [mm] // 1.373 - 21.569"
Rodillo engomado - Longitud Mín/Máx. incluyendo los cuellos	150 - 5.000 [mm] // 5.882 - 196.078"
Speedwell Sleeve - Diámetro Mín/Máx	80 - 450 [mm] // 3.137 - 17.647"
Speedwell Sleeve - Longitud Mín/Máx - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
Espesor revestimiento	10 - 35 [mm] // 0.392 - 1.373"
Espesor mín. revestimiento a garantizar después del rectificado	8 [mm] // 0.315" - El valor de rectificado al mínimo debe ser suministrado por el cliente en función de la posible regulación de la máquina de impresión
Dureza superficial – Tolerancia +/-3 Shore A	70 - 90 Shore A
Máxima resistencia a la presión	20 [Kg/cm]
Resistencia eléctrica	Los rodillos y las camisas Speedwell están diseñados y fabricados según las especificaciones técnicas presentadas por los fabricantes de sistemas ESA y el tipo de aplicación de la carga electrostática (Top Loading - Side Loading - Direct Charge)
Aire comprimido para el montaje de la camisa	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Caudal mínimo: 700 [l//min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]
Resistencia máxima a la temperatura	150 °C / 302 °F
Tolerancia de trabajo	Acabado externo con rectificado de precisión (Ra=0,8) y T.I.R. < 0,03 mm] cuando se mide en un núcleo con T.I.R. <= 0,005 [mm]
Resistencia química	Alcoholes - Acetatos max 30% - MEK max 20% - Agua - Ozono

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT