
Viton



max load 25 [kg/cm]

max temp 200°C

Speedwell System

Aromatik çözücü maddelere (toluen ve ksilene karşı %100 dirençli) karşı dayanıma, 200 °C'ye kadar yüksek sıcaklık dayanımına ve iyi mekanik özelliklere sahip floroelastomer kaplama. Temizlik önerisi: Beyaz ispirto veya %100 etil alkol.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

Yapı

İletken olan ve iletken olmayan fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell sleeve'e sahip kauçuk kaplı merdane. Ölçüm için viton kaplama zemini.

Ozellikler

Renk	Siyah
Kauçuk Kaplı Merdane - Min/Maks çap	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Kauçuk Kaplı Merdane - Pinler dâhil Min/Maks uzunluk	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Speedwell Sleeve - Min/Maks çap	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
Kaplama kalınlığı	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı	Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 10 [mm] // 0.394"olarak müşteri tarafından verilmelidir
Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A	70 - 85 Shore A
Maksimum Basınç Dayanımı	25 [Kg/cm]
Elektriksel direnç	< 1 MOhm
Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimum kapasite: 700 [l//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Maksimum sıcaklık direnci	200 °C - 392 °F
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Kimyasallara Karşı Dayanım	Benzin - Alkol - Toluen/Ksilen - Su - Ozon

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT